



Cellulose Verf

Beschrijving

1K nitro-acryl hoogglansverf in effen kleuren. Zeer eenvoudig aan te brengen, zeer snel drogend, gemakkelijk te polijsten en met een goede duurzaamheid.

Uw verf is al 50:50 verdund met thinner, tenzij u anders heeft aangegeven.

Toepassing

Spuitviscositeit bij 20 °C: 17-18" DIN4

Luchtkap: 1,2-1,4 mm

Luchtdruk: 4 atm

Aantal lagen: 2 of 3

Uitdamp tijd tussen de lagen: 5 min. bij 20 °C

Aanbevolen laagdikte: 40 µ

Droogtijden

Luchtdroging bij 20 °C

Verwerkingstijd: 40-45 min. Doordroging: 24 uur

Laag drogen bij 60 °C

15-20 min., afhankelijk van de laagdikte.

Polijsten

Na 8-14 uur bij 20 °C, afhankelijk van de laagdikte.

Let op: Cellulose verf is duurzaam en prachtig authentiek op oude machines, maar niet brandstofbestendig. Als u een tank spuit, moet u er 2K lak overheen aanbrengen. Over andere delen van de motorfiets is geen lak nodig.