



Plastic Grondverf Primer

Beschrijving

Een 1K-coating die speciaal is ontworpen om de hechting te bevorderen op diverse materialen, waaronder AAS, PC/PET, PETP, PP-E, PP+E/P, PP/EPDM en TSOP.

Het droogt snel en is direct klaar voor gebruik, dus verdunnen is niet nodig.

Aanbrengen

Zorg ervoor dat de te coaten oppervlakken droog zijn, correct zijn voorbereid met schuurpapier (p240-p400) en grondig zijn ontvet om alle sporen van verontreiniging te verwijderen.

Luchtkap: 1,0-1,2 mm Luchtdruk: 2,0 bar of 30 psi
1-2 lichte lagen

Droogtijden

Uitdamptijd: 5 minuten tussen de lagen

Overschilderbaar na 15 minuten bij 20 °C.

Niet langer dan 1 uur laten drogen voordat u overschildert, anders moet de kunststofprimer opnieuw worden geschuurd.